



<b>P-12</b>		Am. de 0,30 a 0,80
LL(%): 19	IP(%): 4	
Wnat(%): 14,3	(%)#200: 11	
E.A. (%): 14	Az. Me(g/100g): -	
Proctor Modificado		
$\gamma_m(g/cm^3)$ : -	Wopt(%): -	
CBR(%): -	Exp. Rel(%): -	
Classificação		
Unificada: GP-GC	Rodoviária: A-1-a	
GTR: -	MCPRRN: S4	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
QUILOMETRAGEM		32+700			33+400
COTAS DE TRABALHO ESQ/DIR					
LITOLOGIA					Hmt
DESMONTE %	REPARO: 100% Mec. (EPR, S&S&E, ESF)				
CAMADA DE LEITO DE PAVIMENTO (m)	0,15m ABGE				100% Mec.
REUTILIZAÇÃO EM ATERROS	PIA/PSA/Corpo				0,15m ABGE
DRENAGEM INTERNA					PIA/PSA/Corpo
DECAPAGEM/DEC/SANEAMENTO(SAN) (m)					0,20m (Dec.)
GEOMETRIA DE TALUDES (V/H)	ESQ. 1(V):1,5(H) AL. DIR. 1(V):1,5(H) Esc.				1(V):1,5(H) AL.
OBRAS CONTENÇÃO					1(V):1,5(H) Esc.
CAMADA DE LEITO DE PAVIMENTO (m)	0,15m ABGE				0,15m ABGE
PORTE SUPERIOR DO ATERRO(PSA) (m)					0,85m Solos S2
TRATAMENTO DA FUNDAÇÃO					